



### OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE - Lamination déformable en 3D

- Lamination coulée déformable en 3D
- effet réaliste de peinture mate pour voitures

Largeur du rouleau: 152,5 cm  
Longueur du rouleau: 25 m

Une gamme spéciale de laminations, développée pour l'habillage des voitures privées, des véhicules commerciaux, des motos, des bateaux, etc.

OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE est une lamination en PVC coulé de haute qualité pour la protection des impressions numériques et d'autres films en PVC coulé. Cete lamination est très souple et malléable, ce qui la rend particulièrement utile pour les applications qui nécessitent un étirement et un façonnage en 3D, comme dans les canaux et les ondulations.

#### RENFORCEZ VOTRE WRAP AVEC LA BONNE LAMINATION

Vous souhaitez accentuer les contours et les formes d'un véhicule, ou imiter l'effet d'une peinture automobile mate? Alors utilisez la lamination OS-510 RAZOR BLADE.

Offre une protection optimale contre les intempéries, les rayons UV, les dégraissants, les nettoyants, l'essence, les acides doux et les rayures et chocs (superficiels). L'espérance de vie extérieure est de 5 ans.



#### INTÉRESSANT & AVANTAGES

- Aspect mat unique, comme s'il s'agissait de la peinture mate originale des voitures Audi, Mercedes et BMW.
- À utiliser comme lamination sur les impressions à solvant, éco-solvant, latex et UV.
- Caractéristiques: couleurs riches et profondes, pas d'argenterie. Adhérence garantie sur les rivets, les structures ondulées et dans les canaux\*.
- De l'application dans les canaux à un habillage extrême.
- Déformable en 3D
- Respectez toujours les temps de séchage et les instructions de laminage#.

#### TEMPS DE SÉCHAGE RECOMMANDÉS ET LAMINAGE

*Ne pas laisser sécher correctement une impression peut entraîner des problèmes majeurs, tels que le relâchement, le délaminage, etc. Veillez à ce que l'encre puisse "s'aérer" pendant le processus de séchage. Pour les impressions standard, un temps de séchage de 48 heures est nécessaire. Pour les impressions contenant une grande quantité d'encre, un temps de séchage de 72 heures est indispensable. Laminage à froid, c'est-à-dire à une température de rouleau de 30 degrés maximum. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de contrainte de traction élevée dans la lamination pendant le laminage, sinon la lamination sera étirée sur l'impression et provoquera des bords gondolés, un délaminage et un relâchement du film dans les creux.*

\*SUIVEZ NOS COURS SPÉCIAUX SUR LE WRAPPING OMEGA-SKINZ

*Le montage dans les canaux profonds n'est pas simple. La meilleure façon de poser les films est d'utiliser la technique STRETCHLESS. Lors de nos cours de formation, nous vous apprendrons la meilleure façon d'habiller avec un résultat 100% sans risque.*

#### FILM

Type	Film de vinyle coulé
Couleur et finition	Mat/satiné transparent
Épaisseur	40 µ -DIN 53370
Stabilité dimensionnelle	<0,25mm FINAT 14
Étirage jusqu'à rupture (longitudinal)	190 % min. -DIN 53455
Étirage jusqu'à rupture (transversal)	190 % min. -DIN 53455
Durée de vie à l'extérieur (non-imprimé)	5-7 ans*

#### ADHÉSIF

Adhésif transparent permanent repositionnable à base de solvant, présentant un faible tack initial avec une valeur d'adhésion élevée et une bonne résistance à l'eau. Spécialement conçu pour le covering d'objets à surface lisse.

Type	.....Permanent transparent avec blocage UV
Temp. de montage min. (laminage)	+20°C - +30°C
Temp. d'utilisation	.....-20°C/+70°C
Quickstick	.....12 N -FINAT 9
Adhésion après 20 min.	.....> 13 N/25mm -FINAT 1
Adhésion après 24 heures	.....> 16 N/25mm -FINAT 1

#### PAPIER PROTECTEUR

Type	..... Papier kraft siliconé clay-coated
Couleur et finition	..... Blanc mat
Poids	..... 120 gr/m2

\* Peut varier; dépend de la région et de la zone. Veuillez trouver plus d'informations sur notre document "Directives de montage". Nous vous recommandons vivement de suivre le cours de formation OMEGA-SKINZ OVERLORD, pour obtenir la licence de garantie à 100%.

**OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE** -Lamination déformable en 3D


Habillé par: WramyHide.nu, Pays-Bas


 Film imprimé: OS-501 Pearl of Wisdom  
Lamination: OS-510 Razor Blade

 Film imprimé: OS-502 Silver Spirit  
Lamination: OS-510 Razor Blade

**REGARDEZ AUSSI  
CES LAMINATIONS:**


OS-511 Silky Satisfaction



OS-512 Clearcoat



OS-513 Polished Pleasure

**PARAMÈTRES D'IMPRIMANTE RECOMMANDÉS ET UTILISATION**

Lorsque l'on utilise un imprimante solvant (éco), les réglages de température de l'imprimante sont extrêmement importants. Nous recommandons une température de préchauffage comprise entre 35°C et 45°C. Cette température peut être augmentée, tant que le matériau reste plat. Une température trop élevée peut entraîner un mauvais résultat d'impression. Réglez le post-chauffage (sècheur) de manière à ce que sa température soit supérieure de 5°C à 10°C à la température de préchauffage. Dans les deux cas, la règle est la suivante: réglez la température aussi haut que possible sans faire vaciller le matériau.

**QUANTITÉ D'ENCRE**

De grandes quantités d'encre à solvant (écologique) sur le matériau peuvent activer l'encre d'impression dorsale. Si le matériau est enrôlé trop rapidement (c'est-à-dire s'il n'est pas assez sec), des images fantômes peuvent apparaître. Cela signifie que l'impression arrière devient visible dans l'impression.

**COULEUR DU FILM**

Bien qu'il y ait peu de différences de couleur dans la production de nos films, nous recommandons de ne combiner que les films portant le même numéro de lot. Ainsi, vous pouvez être sûr que la couleur est la même. Le numéro de lot se trouve sur le papier support.

**TEMPS DE SÉCHAGE & LAMINER**

Ne pas laisser sécher correctement une impression peut entraîner des problèmes majeurs, tels que le relâchement, le délaminage, etc. Veillez à ce que l'encre puisse "s'aérer" pendant le processus de séchage. Pour les impressions standard, un temps de séchage de 48 heures est nécessaire. Pour les impressions contenant une grande quantité d'encre, un temps de séchage de 72 heures est indispensable. Laminer à froid, c'est-à-dire à une température de rouleau de 30 degrés maximum. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de traction élevée dans la lamination pendant le laminage, sinon la lamination sera étirée sur l'impression et provoquera des bords gondolés, un délaminage et un relâchement du film dans les plis.

**QUALITÉ D'IMPRESSION ET RÉSULTAT**

La qualité et le résultat final de l'impression et du covering ne dépendent pas uniquement du film lui-même. Étant donné que des facteurs tels que le type d'imprimante, la qualité de l'encre, le logiciel d'impression, le profil ICC, la température ambiante, le temps de séchage, l'humidité, etc.

y contribuent, nous ne pouvons garantir ni être tenus responsables de la qualité finale. Veuillez noter que les applications non verticales peuvent réduire la durée de vie de 50%.

**PRÉPARATION DU SUBSTRAT**

Toutes les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées avec les nettoyeurs OMEGA-SKINZ.

Rendez-vous sur [omega-skinz.com](http://omega-skinz.com) pour connaître tous nos outils et liquides recommandés pour un montage parfait. Assurez-vous que toutes les traces de contamination et de produits de nettoyage sont totalement éliminées avant l'application du matériau.

Les films auto-adhésifs ne doivent être appliqués que sur des surfaces peintes d'origine et leur utilisation sur des peintures réparées ou endommagées n'est pas recommandée. La compatibilité des laques et des peintures doit être testée par l'utilisateur avant l'application. Veuillez vous référer à nos directives de montage pour des détails techniques spécifiques concernant l'application et le retrait corrects du support.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Recommandé: un lavage manuel avec un nettoyeur non abrasif. Utilisez des nettoyeurs SOTT. Il est conseillé d'utiliser un savon doux et une éponge, en évitant de frapper le bord pour ne pas le soulever.

**ENLÈVEMENT**

Pour retirer le film, chauffez-le à une température comprise entre 60 et 80 degrés Celsius, puis il peut être enlevé facilement. Si vous effectuez cette opération à une température inférieure, certains résidus de colle peuvent rester sur la surface. Ce problème est facilement résolu avec le dissolvant de colle OMEGA-SKINZ.

**TEMPS DE STOCKAGE**

24 mois, applicable uniquement au matériel livré par SOTT qui n'a pas subi de traitement supplémentaire, dans les CONDITIONS DE STOCKAGE suivantes: Ce matériel doit être stocké à une température de 22°C ± 2°C et à une humidité relative de 50 ± 5%. Le lieu de stockage doit être sec et propre. Conservez le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière et de la contamination. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur.

**CONDITIONS DE VENTE**

*Ce qui suit est fait en lieu et place de toutes les garanties exprimées ou implicites:*

Les informations mentionnées dans cette fiche produit sont basées sur des tests effectués par Grafityp et SOTT, et que nous considérons comme fiables. Les informations représentent toujours une valeur moyenne, minimale ou maximale et doivent être considérées comme telles. Elles ne sont données qu'à titre d'information et ne fournissent aucune garantie. Il appartient à l'utilisateur de décider si le produit est adapté à son application spécifique. L'espérance de vie en extérieur s'applique à une utilisation en extérieur dans les conditions de l'Europe centrale et avec une application verticale. Les applications non verticales peuvent réduire la durée de vie de 50%. La durée de vie de nos films est basée sur une application professionnelle sur une surface sèche, non grasse et adaptée. Les conditions tropicales ou l'utilisation à proximité d'émissions chimiques peuvent avoir une incidence négative sur la durée de vie. La durée de vie peut également être différente en fonction de la couleur (en raison de la pigmentation). Plus d'informations à ce sujet dans nos certificats de garantie. Les films covering OMEGA-SKINZ ne peuvent être appliqués que sur une couche de laque originale et non endommagée. Grafityp ne peut être tenu responsable des dommages survenus lors de la pose ou du retrait, si les films sont utilisés sur une couche de laque non originale ou appliquée après coup. Sous réserve de modifications.