

12 Answers From Marco
OMEGA SKINZ

1. Proč má OMEGA-SKINZ šedou vrstvu lepidla?

Aby byla zaručena krycí schopnost a barva bez ohledu na barvu podkladu. Mnoho fólií jiných značek je tenkých a průsvitných. Na bílém autě pak například modrá nebo žlutá vypadá úplně jinak než na černém.
Abychom tomu zabránili, používáme šedou vrstvu lepidla, takže barva fólie je vždy zaručena. Jedinou nevýhodou může být, že na okraji fólie je vidět šedá barva lepidla. Rozhodli jsme se, že vzhled barvy je důležitější než šedý okraj fólie.

2. Proč se fólie některým wrapperům zdá tužší?

Na rozdíl od mnoha standardních fólií pro polepy se OMEGA-SKINZ některým wrapperům zdá tužší a silnější. To je pravda, ale teplem fólie změkne jako máslo. Taková je naše představa o fólii pro polepy. Chtěli jsme fólii, kterou aplikátor stabilně napne na lodích a jachtách, aniž by se zbytečně natahovala tam, kde to nechcete. U aut a motocyklů úplně stejně. Fólie, která je od přírody velmi měkká, se snadno natáhne a mění barvu, například na nárazníku nebo u okraje kapoty či spoileru, i když to není nutné.
U OMEGA-SKINZ jednoduše zahřejete místo, které chcete natáhnout, a fólie se jako máslo poddá do jakéhokoli tvaru nebo přes něj. Také to, že se naše fólie skládají z několika litých vrstev, je činí o něco tužšími. A ještě jednou: teplem tuhost okamžitě zmizí.

3. Je OMEGA-SKINZ silnější?

Ano. Většina fólií pro polepy má 85 mikronů a skládá se z jedné vrstvy. OMEGA-SKINZ se skládá ze dvou, nebo dokonce tří vrstev, podle barvy. Více vysvětlujeme u otázky 4.

4. Skládá se OMEGA-SKINZ z více vrstev?

Přesně tak. Má to dva důvody. 1: Chtěli jsme fólii, která je stavěná stejně jako autolak, se stejným efektem, jako by na ní byl bezbarvý lak. Ten může být lesklý nebo matný. Fólie se tedy skládá z lité základní vrstvy a další lité vrchní vrstvy, která dodává hloubku barvy. Fólie se odlije, navine a pak znovu vloží do stejného stroje, aby se na ni odlila další vrstva. 2: Některé barvy mají dokonce tři(!) vrstvy, protože použitý pigment například není krycí. Jde o zelené a žluté pigmenty. V takovém případě se fólie lije třikrát: vrstva 1 bílá, vrstva 2 například žlutá, vrstva 3 průhledná.
Pozor: to vše dělá fólii silnější a o něco tužší. Ale teplem změkne jako máslo.

5. Čistí se matné fólie hůř?

Ano, je to tak. Není to nic zvláštního, protože matný povrch je ve skutečnosti porézní (má drobné důlky). Tyto důlky rozptylují světlo, které se proto nemůže odrážet jako u lesklého povrchu. Čím matnější povrch, tím více a hlubších důlků. Silniční nečistoty se v nich usazují a špatně se odstraňují. Zejména u světlých matných barev si všimnete, že vypadají rychleji špinavé, protože nečistoty jsou lépe vidět.
Aby se matná fólie neušpinila, můžete ji ošetřit speciálním voskem pro matné autolaky.

Copyright Marco Boyer - ImageMakers BV

6. Jak čistit matné fólie?

Především: NIKDY nepoužívejte surface cleaner ani odmašťovač, jako je technický benzín, ředidlo nebo terpentýn! Nečistoty byste jen vetřeli hlouběji do důlků fólie.
Matnou fólii nejlépe vyčistíte přípravkem SOTT Carwrap Film Cleaner v kombinaci se speciálními houbami.
Cleaner je pomalu působící mýdlo, které uvolní nečistoty z důlků. Speciální houby nečistoty z důlků vytáhnou a nasají. Nastříkejte cleaner na fólii a dělejte houbou krouživé pohyby. Až budete s výsledkem spokojeni, opláchněte povrch vodou a vysušte ho utěrkou z mikrovlákna.

7. Fólie OMEGA-SKINZ SX zřejmě nemají ve vrstvě lepidla vzduchové kanálky. Je to tak?

Je to tak, ale kanálky tam jsou. Jde o systém neviditelných vzduchových kanálků lepicí vrstvy UM-Warp6™. Tyto drobné kanálky zajišťují, že nejsou vidět přes vrchní vrstvu fólie.
Aplikátor však musí počítat s tím, že vzduch se stěrkou vytlačuje hůře, protože menší kanálky odvádějí vzduch pomaleji a obtížněji. Doporučuje se proto pevný přítlak a stěrkování s přesahem.
Doporučujeme stěrku FlamingSlicer s odpovídající plstí Wingman. Zajistí správný tlak.

8. Proč se pod fólií občas může objevit malá vzduchová bublinka?

To se může stát u fólií s lepicí vrstvou UM-Warp6™ a jejími velmi malými, neviditelnými kanálky. Při stěrkování vzduch uniká hůře a pomaleji, a když vynecháte malé místo, uzavřete trochu vzduchu mezi již přitlačenými částmi. Ten si hledá cestu ven a shromáždí se do bublinky o velikosti asi 2 až 3 mm.
Pozor: nesnažte se ji vytřít! Kolem bublinky jsou vzduchové kanálky už uzavřené. Jednoduše propíchněte z boku bublinky malý otvor propichovačem nebo nožem a pak ji vytlačte. To je vše.

9. Lze malé bublinky vytřít?

Ne, nedělejte to. Kolem malé bublinky jsou vzduchové kanálky už uzavřené, takže vzduch nemůže odejít sousedními kanálky. Jednoduše bublinku propíchněte z boku propichovačem nebo nožem a pak ji vytlačte.

10. Jak zabránit odlepování okrajů

OMEGA-SKINZ může mít na okrajích sklon k odlepování, pokud je ve fólii pnutí nebo nebyla správně dohřátá (pozor: teplota dohřátí je 100 až 105 °C, ne 90 °C). Pnutí je tedy třeba odstranit.
Snadno tomu zabráníte tak, že posledních 3 až 4 cm před okrajem ještě nepřilepíte, tuto část dobře zahřejete, aby se fólie uvolnila, necháte ji chvíli vychladnout a poté ji přestěrkujete.

11. Jak zabránit stopám lepidla

Díky speciálnímu výrobnímu procesu stopy lepidla téměř nevznikají. Pokud se přesto objeví, je to tím, že stěrkujete, když je fólie příliš teplá. Stěrka pak zanechá stopy ve vrstvě lepidla, které teplem příliš změklo.
Dbejte proto, aby fólie byla při stěrkování chladná. Pak stopy lepidla nevzniknou.

12. Lepí se strukturované fólie jinak?

V zásadě je technika aplikace úplně stejná. Pozor: mluvíme zde o Omega-Skinz, protože liner s malými vzduchovými kanálky se může lišit od běžného Grafiwrap. Jinak jsou veškeré PVC, organosol a lepidla používaná při výrobě Omega-Skinz stejná. Vlastnosti při tvarování teplem i smršťování a uvolňování při zahřátí jsou tedy shodné. To znamená i stejné dohřátí na 100 až 105 °C.
Pozornost však vyžaduje struktura povrchu. Dá se přirovnat k drobným prasklinkám ve vrchní vrstvě. Kvůli hlubší struktuře je fólie citlivější na natržení a prasknutí, proto ji aplikujte o něco opatrněji. To je jediný rozdíl.

Copyright Marco Boyer - ImageMakers BV